

ダイワックス BAP-1

— エチレンビスステアリン酸アマイド —

\* 性 状

	特性値
外 観	白色粉末
水 分	1.0%以下
融 点	140~150℃
灰 分	0.1%以下
酸 価	10.0 mgKOH/g 以下
アミン価	10.0 mgKOH/g 以下
見掛比重	0.4~0.5 g/ml
粒 度	80メッシュオン トレース
	100メッシュパス トレース
	145メッシュパス 95%以上

\* 用 途

粉末冶金用潤滑剤  
 高融点ワックス  
 粉末冶金用で焼結体の外観がきれい。  
 焼結炉が汚れない。  
 抜き圧が低い。  
 混粉時ミキサー並びにスプリングライナーの付着が少ない。  
 銅粉・ステンレス粉に最適。

\* 荷 姿

20kg          カートンケース

DAINICHI CHEMICAL INDUSTRY Co.,Ltd.

大日化学工業 株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町 7-3-4

TEL:072-985-1851 (60601)